

ICOPAL PRIMER CLASSIC

CHARAKTERISTIKA

Tekutá asfaltová hmota, určená na vytváranie penetračných náterov betónových podkladov, omietok, betónových základov, pri aplikácii asfaltovaných pásov a rôznych druhov asfaltových hmôt.

Vo viacerých vrstvách je možné použiť na vytváranie izolácií podložia, stien, soklov a pri iných konštrukciách budov proti zemnej vlhkosti a na miestach, kde nepôsobí tlaková voda.

POUŽITIE

Penetráciu treba vytvoriť pred aplikáciou hydroizolácie z klasických asfaltovaných pásov, nataviteľných asfaltovaných pásov, modifikovaných asfaltovaných pásov, alebo hydroizolácie na báze tekutých asfaltov. Penetrácia sa vytvára aj pri lepení rôznych stavebných hmôt za studena pomocou tekutých asfaltových lepiacich hmôt alebo samolepiacich asfaltovaných pásov a asfaltových fólií.

Nanáša sa na suchý podklad kefou alebo maliarskym štetcom. Podklad musí byť dokonale čistý, zbavený prachu a iných nečistôt. Nanášanie ďalších povlakových vrstiev na penetrovaný povrch je možné len po odparení rozpúšťadla.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Vlastnosť	Jednotka	Hodnota
Hustota pri 20°C	g/cm ³	0,95
Obsah riedidla	%	45 - 50
Obsah popoľa	%	0
Bod vzplanutia	°C	>31
Doba schnutia pri 23 °C a 55% rel. vlhkosti	h	3
Teplota spracovateľnosti,	°C	≥ + 5
Spotreba, inf.	kg/m ²	0,4

BALENIE

Balenie - plechovky	kg	10
Počet plechoviek na palete	kus	60
Hmotnosť plechovky, inf.	kg	10
Hmotnosť palety, inf.	kg/pal	640

CERTIFIKÁT:

Technické osvedčenie SK TP – 17/0098

Protokol o skúške č. 70-17-0116