

Baumit Prednástrek 2 mm

Kontaktný mostík na zlepšenie prídržnosti omietky k podkladu.



- **Cementový prednástrek**
- **Ručné a strojové spracovanie**
- **Pre interiér a exteriér**

Produkt	Priemyselne vyrábaná suchá omietková zmes na ručné aj strojové spracovanie v interiéri aj v exteriéri.	
Zloženie	Cement, piesky, prísady.	
Použitie	Príprava podkladu pod minerálne omietky v interiéri aj exteriéri. Zvyšuje prídržnosť minerálnych omietok a zjednocuje nasiakavosť podkladu.	
Technické údaje	Klasifikácia:	Trieda CS VI (podľa STN EN 998-1)
	Reakcia na oheň:	A1
	Doba schnutia:	cca 3 dni (v závislosti od klimatických podmienok)
	Pevnosť v tlaku:	≥ 15 MPa
	Faktor difúzneho odporu μ :	cca 22
	Objemová hmotnosť v suchom stave:	cca 1600 kg/m ³
	Súčiniteľ tepelnej vodivosti:	cca 0.8 W/(m.K)
	Kapilárna nasiakavosť:	W0 (podľa STN EN 998-1)

	40 kg	siló
Veľkosť zrna	2 mm	2 mm
Spotreba	cca 7 kg/m ² pri 100 % krytí	cca 7 kg/m ² pri 100 % krytí
Výdatnosť	cca 6 m ² /vrece pri 100 % krytí	
Spotreba vody	10 - 11 l/vrece	

Balenie	40 kg vrece, 1 paleta = 35 vriec = 1400 kg
Skladovanie	V suchu, v neporušenom obale na drevenom rošte chránené fóliou 6 mesiacov.
Zabezpečenie kvality	Vnútrotná kontrola v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.
Zaradenie podľa chemického zákona	Bezpečnostné a hygienické predpisy sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov nájdete na webovej stránke www.baumit.sk alebo ju dostanete na vyžiadanie od výrobcu.
Podklad	Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť drsný, nosný, rovnomerne nasiakavý, čistý, zbavený prachu, mastnôt, uvoľňujúcich sa častíc, výkvetov solí, mikroorganizmov a iných nečistôt. Povrch nesmie byť vodoodpudivý a zamrznutý. Steny, ktoré sú pred omietaním vystavené silnému dažďu je potrebné nechať dostatočne vyschnúť.

Príprava podkladu

Elektrické a inštalačné drážky, ako aj škáry v murive je potrebné vyplniť vhodným materiálom (vápennocementovou omietkou prípadne materiálom Baumit SpeedFix). Pevnosť podkladového muriva vrátane malty vo vyplnených škárach má byť min. alebo väčšia ako pevnosť omietky.

Rovnako sa pred začatím omietacích prác odporúča, z dôvodu jednoduchšieho spracovania, osadenia omietacích profílov (na očistený podklad na nárožniach, osteniach otvorov a pod.). Kovové prvky chrániť pred koróziou vhodnou antikoroúznou povrchovou úpravou.

Podľa druhu podkladu a jeho nasiakavosti niekoľko hodín pred omietaním podklad dôkladne navlhčiť, na povrchu sa však nesmie vytvoriť súvislý vodný film.

Keramické tehly a tvarovky

Pred nanášaním ďalších vrstiev omietkového systému je technologická prestávka minimálne 3 dni¹⁾.

Pórobetónové tvarovky

Pred nanášaním ďalších vrstiev omietkového systému je technologická prestávka minimálne 3 dni¹⁾.

Betónové podklady

Pred nanášaním ďalších vrstiev omietkového systému je technologická prestávka minimálne 3 dni¹⁾.

Drevoklanité a drevoštiepkové dosky a tvárnice s cementovým spojivom (Velox, Durisol, Heraklit a pod.)

Pred nanášaním ďalších vrstiev omietkového systému je technologická prestávka minimálne 7 dní¹⁾ pre interiéru a 14 dní¹⁾ pre exteriér.

V prípade aplikácie sadrových omietok je technologická prestávka min. 21 dní¹⁾.

Spracovanie

Miešania

Obsah vreca sa zamieša v samospádovej alebo kontinuálnej miešačke s cca 10 - 11 l čistej vody na 40 kg vreca.

Doba miešania je 3 - 5 minút.

Pri strojom spracovaní sa omietka mieša v bežných omietacích strojoch. Vždy zamiešať celý obsah vreca!

Nanášanie

Baumit Prednástreky na podklad aplikovať celoplošne, ručne alebo strojovo. Na zabezpečenie rovnomernej nasiakavosti nanášať prednástreky so 100 % krytím. Na zlepšenie príľnavosti nanášať prednástreky s čiastočnými napr. 50 % krytím.

Pri ručnom spracovaní Baumit Prednástreky na podklad nahadzovať murárskou lyžicou. Strojné spracovávanie je možné realizovať s použitím vhodného omietacieho stroja (PFT G4, m-tec m3, putzknecht S58 a pod.).

Upozornenia

Podmienky pre použitie sila

Elektrická prípojka: 380 V, poistky 2 x 25 A

Tlak vody: min. 3 bar, prípojka 3/4"

Prístup: Prístupová cesta musí byť zjazdná pre ťažké nákladné autá. Pri pristavovaní sila, dopĺňaní jeho obsahu, presune a odvoze musí byť prístupová cesta voľná.

Plocha potrebná na postavenie sila: Min. 3 x 3 m na únosnom podklade.

Rozmery a hmotnosti našich sil ako aj transportných vozidiel nájdete v technickom liste pre silá.

Informácie a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a zrenia materiálu klesnúť pod +5 °C.

Čerstvo nanosené plochy chrániť pred príliš rýchlym vysušením (cca 2 dni udržiavať vo vlhkom stave).

Pri spracovaní fasádu chrániť pred priamym slnečným žiarením, dažďom a silným vetrom vhodným spôsobom napr. pomocou Baumit Ochranných sietí na lešenie.

Nepriemiešavať žiadne iné materiály!

Pred nanášaním ďalších vrstiev musí byť podklad dostatočne suchý a pevný.

Dodržiavať platné smernice a normy (napr. STN EN 13914, STN EN 998 - 1), ustanovenia v technickom liste a technologickom predpise Baumit Omietky ako aj bežné remeselné a spracovateľské zásady.

Vysvetlivky

¹⁾ Vzťahuje sa na teplotu prostredia +20 °C a relatívnu vzdušnú vlhkosť vzduchu ≤ 60 %. Nepriaznivé klimatické podmienky ako nižšia teplota a vyššia vzdušná vlhkosť môžu dobu zretia zreteľne predĺžiť.

Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzná a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzuje právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a vybavenie dodávok. Informujte sa na uvedenej adrese.