

# Baumit MultiPrimer

Penetračný náter na spevnenie omietok a vyrovnanie nasiakavosti.



- **Hĺbkové spevnenie**
- **Paropriepustný**
- **Lahko spracovateľný**

**Produkt** Paropriepustný základný náter na vyrovnanie nasiakavosti a spevnenie minerálnych a organických povrchových úprav pred následným nanosením tenkovrstvových omietok a fasádnych farieb, ako aj interiérových farieb a stierok Baumit. Bez obsahu rozpúšťadiel.

**Zloženie** Organické spojivá, špeciálne prísady, voda.

**Vlastnosti** Paropriepustný základný náter, regulujúci nasiakavosť, povrchovo spevňuje podklad.

**Použitie** Na hĺbkové spevnenie alebo na vyrovnanie nasiakavosti extrémne, resp. nerovnomerne nasiakavých minerálnych a organických podkladov pred následnou povrchovou úpravou fasádnyimi omietkami a farbami Baumit, ako aj s vnútornými farbami a stierkami Baumit Ionit a Baumit Klima.

**Technické údaje**

Obsah pevných častíc:	cca 15 %
Farba:	zelená
Doba schnutia:	cca 12 h
Objemová hmotnosť:	cca 1 kg/dm <sup>3</sup>
Emisie VOC:	< 60 µg/ m <sup>3</sup> , kat. EC 1PLUS podľa certifikácie EMICODE

	10 l
Spotreba	cca 0.1 - 0.25 l/m <sup>2</sup>
Výdatnosť	cca 40 - 100 m <sup>2</sup> /vedro

**Balenie** 10 l plastová nádoba

**Skladovanie** V suchu, chlade, bez mrazu, v dobre uzavretom obale 12 mesiacov.

**Zabezpečenie kvality** Vnútorná kontrola v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.

**Zaradenie podľa chemického zákona** Bezpečnostné a hygienické predpisy sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov nájdete na webovej stránke [www.baumit.sk](http://www.baumit.sk) alebo ju dostanete na vyžiadanie od výrobcu.

**Podklad** Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť suchý, nosný, čistý, nezamrznutý, zbavený prachu, výkvetov solí a nečistôt. Nesmie byť vodoodpudivý.

Vhodný podklad:

- vápenné, vápennocementové a cementové omietky,
- betón,
- sadrové omietky,
- iné pieskujúce minerálne podklady,
- fasádne omietky a farby Baumit.

Nevhodný podklad:

- plasty,
- lakované plochy, resp. plochy s olejovým náterom,
- glejové,
- vysoko elastické disperzné farby.

## Spracovanie

### Nanášanie

Pred nanášaním Baumit MultiPrimer premiešať, resp. pretrepať. V závislosti od nasiakavosti podkladu je možné Baumit MultiPrimer riediť v pomere 1:1 až 1:5 vodou (viď. nižšie).

### Odporúčané použitie a pomer riedenia

Exteriér, resp. silno nasiakavé podklady: riedenie 1:1 až 1:2

Interiér, resp. nízko nasiakavé podklady: riedenie 1:3 až 1:5

Na vyzretý a suchý podklad nanášať celoplošne striekaním alebo valčekom. Pri viacnásobnom nanášaní je potrebné nechať zaschnúť jednotlivé vrstvy náteru. **Nenanášať neriedený.**

Baumit MultiPrimer musí po nanosení na podklad úplne vsiaknuť. Pri viacnásobnom nanášaní (napr. silno nasiakavý podklad a/alebo pieskujúci podklad) sa odporúča prvý náter naniesť s väčším pomerom riedenia, vďaka čomu sa dosiahne vniknutie náteru do podkladu. Po vyschnutí náteru Baumit MultiPrimer sa nesmie na povrchu vytvoriť sklovitá vrstva! Pracovať rovnomerne bez prerušenia.

## Upozornenia

### Konečná povrchová úprava

**Fasáda:** Na vyzretý povrch naniesť tenkovrstvovú prefarbenú omietku alebo fasádnu farbu Baumit. Pred aplikáciou fasádnej omietky je potrebné najneskôr 24 hod.<sup>1)</sup> vopred naniesť penetračný náter Baumit PremiumPrimer, resp. Baumit UniPrimer.

Fasádne omietky

Baumit NanoporTop, Baumit StarTop, Baumit PuraTop, Baumit openTop, Baumit SilikonTop, Baumit CreativTop, Baumit SilikatTop, Baumit GranporTop<sup>2)</sup>, Baumit MosaikTop<sup>2)</sup>, Baumit SiliporTop, Baumit DuoTop<sup>2)</sup>, Baumit FascinaTop.

Fasádne farby

Baumit StarColor, Baumit NanoporColor, Baumit PuraColor<sup>2)</sup>, Baumit SilikonColor, Baumit SilikatColor, Baumit GranporColor<sup>2)</sup>.

**Interiér:** Baumit Ionit Finish, Baumit Ionit Fino, Baumit Ionit Color, Baumit Klima Color, Baumit Klima Fino.

### Informácie a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia materiálu klesnúť pod +5 °C. Pri spracovaní a zrení materiálu chrániť fasádu pred priamym slnečným žiarením, dažďom ako aj silným vetrom (napr. pomocou Baumit Ochranných sietí na lešenie).

Okná, dvere a iné okolité konštrukcie dôkladne zakryť, prípadné odstrekky a použité náradie a nástroje umyť ihneď vodou po skončení práce vodou.

Nepremiešavať žiadne iné materiály.

Pri použití v interiéri dbať na dostatočné priečne vetranie.

### Výsledky

<sup>1)</sup> Vzťahuje sa na teplotu prostredia 20 °C a relatívnu vzdušnú vlhkosť vzduchu ≤ 60 %. Nižšie teploty a vyššia vzdušná vlhkosť technologické prestávky výrazne predlžujú.

<sup>2)</sup> **Vhodnosť použitia týchto povrchových úprav** predovšetkým na podklad ako sú pórobetón, murivá s veľmi dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami a pod. je potrebné venovať pozornosť stavebno-fyzikálnemu posúdeniu celej konštrukcie. V prípade, že sa stavebno-fyzikálnym posúdením preukáže, že aplikácia daného materiálu nepriaznivo ovplyvní prestup vodných pár konštrukciou, odporúčame použitie týchto materiálov len na detaily a malé plochy alebo použitie paropriepustných povrchových úprav.



---

Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzná a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzuje právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a vybavenie dodávok. Informujte sa na uvedenej adrese.